



## Betopaint

### Puts- och betongfärg

Betopaint är en matt, vattenburen, diffusionsöppen och luftgenomsläppande färg för mineraliska underlag, exempelvis putsade fasader, grundmurar och socklar utomhus. Färgen är också lämplig för väggar och tak inomhus, som är utsatta för fukt, exempelvis källarutrymmen.

Betopaint är högtäckande, vilket sparar antalet färgskikt och den är diffusionsöppen vilket gör att färgen "andas" och avvisar fukt.

Betopaint innehåller biociderna IPBC, OIT och Diuron som skyddar färgfilmen mot mögel och alger.

Betopaint är svensktillverkad och ingår i Colorex Mix brytsystem.

#### Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
- Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.
- Nya puts- och betongytor som är mineraliska, grundas alltid med Betoprime. Detta gäller även på ytor som tidigare varit målade med mineraliska färger, typ silikatfärger.
- Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

#### Målning

- Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta.
- Måla inte fler skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens luftgenomsläppning negativt. Mycket hög torrhalt ger färgen bra täckförmåga.

#### Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

#### Tekniska data

Användningsområde

Bindemedel

Glans

VOC-kategori

Rengöring av verktyg

Spädning/Förtunning

Torktid

(beroende på luft-/ytemperatur)

Utom-/Inomhus

Styrenakrylat

3 (helt matt)

(Kat A/c): 40 g/l (2010)

Vatten

Vatten

1–2 timmar dammtorr

2–4 timmar övermålningsbar

24–32 timmar genomhärdad

Brandfarlighetsklass

Lagring

Luft-/ytemperatur vid målning

Materialåtgång

Målningsverktyg

Burkstorlekar

Lagervara

Ej brandfarligt

2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt

Min. +5°C

4–6 m<sup>2</sup>/l

Pensel, roller och (efter förtunning)

färgspruta

0,9, 2,7 och 9 liter

Ja

Ovanstående data gäller vit/obruten färg. För andra kulörer kan tekniska data variera.



Informationen i detta produktdatablad är baserat på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.