



# EMINENT 2

## PRODUKTBESKRIVNING:

Eminent 2 är en DIY-anpassad helmatt vattenburen sampolymer-färg med hög täckförmåga och vithet samt mjuk ytstruktur. Den är specialanpassad för kraven som ställs på en bra takfärg. Minimal lukt i samband med tork.

Den är främst avsedd för invändig målning av tak i torra rum, i såväl hem som offentlig miljö, med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor. Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag. Eminent 2 är ett utmärkt val vid maskinell målning. Den höga torrhalten ger färgen extremt hög fyll- och täckförmåga.

Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och är mycket lätt att applicera till en jämn yta med minimalt stänk vid rullning. Takytor ska alltid målas flödig med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och med sista efterslätande strykningen från största ljusinsläppet. Måla hela taket samtidigt. Produkten kan med lätthet fläckförbättras.

Eminent 2 lämpar sig inte att nyanseras utan ska användas vit

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	VAE
Volymtorrhalt	34%
Densitet	1,51 kg/L
Viskositet	146 cP
Glans	2-3 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 4 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–8 m <sup>2</sup> /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2 h
Genomtorr	12 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit



# EMINENT 2

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-03-05

Sida 2/3

Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Kat. A/a): 15 g/l (2010)

## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskadade.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta. Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och hela taket/väggen samtidigt. Eftersom färgen vid rollning har en viss struktur för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll med sista efterslätande strykningen från största ljusinsläppet Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende..

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.



# EMINENT 2

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-03-05

Sida 3/3

## Underhåll

Ytan kan vid behov avtorkas med en torr trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.