



ÄLVA

PRODUKTBESKRIVNING

Älva företräder en ny, helt unik, generation av vattenburen inomhus väggfärg baserad på en unik kombination av polyuretan och akrylat. Den har en helmatt, sammetslik yta med minimal glansförmåga i släpljus. Produkten har också hög tvättbarhet och slitstyrka. Den har dessutom, i samband med tork, minimal lukt. Passar i alla torra utrymmen, såväl i hem som offentlig miljö med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor.

Älva kan användas både som grund- och färdigfärg, och ny formulerings-teknik gör den extremt högtäckande och oslagbart enkel att stänkfritt applicera till ett fullgott resultat. Lämpar sig även för maskinell applicering med högtrycksspruta samt efter-slätning med roller. Eftersom den målade ytan är väldigt slitstark och tvättbar, tål den vardagens slitage och väggen håller sig vacker länge.

Älva är miljömärkt med EU Ecolabel och Svanen och ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Styrenakrylat		
Volymtorrhalt	38%		
Densitet	1,41 (+/- 2%)	kg/l	
Glans	3 (helmatt)		
Tvättbarhet	Klass 1		EN 13300
Rengöring/spädning	Vatten		
Materialåtgång	6-8	m ² /l	
Täckförmåga	9,7 (Klass 1)	m ² /l	EN 13300
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta		
Dammtorr	1 h		
Övermålningsbar	3 h		
Genomtorr	48 h		
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt		
Kulör	Vit		
Brandfarlighet	Ej brandfarligt		
VOC-kategori	<10 g/l (Kat. A/a)		



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgsytor, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning.

Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten är klistrad med vattenresistent tapetklister och inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin-, sot- och vattenskador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med högtrycks-spruta och efterslätning med roller.

Målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla hela ytan samtidigt.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Speciellt på mörka ytor kan fettfläckar etc bli synliga vilka enkelt torkas bort med en fuktig trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.