

Colorex - Stabil

Produktbeskrivning

Stabil är en traditionell halvblank högkvalitativ fasadfärg på alkydbas företrädesvis för trä utomhus. Att den är baserad på alkydbindemedel gör att den har en helt överlägsen vattenresistens och en maximal inträngning i underlaget. Utmärkande för Stabil är en för färgtypen god motståndskraft mot UV-strålning som gör att den behåller glans och kulör och ger en vacker och underhållsfri yta under många år. Den höga vattenresistensen ger ett överlägset rötskydd av träråvaran. Stabil är en mycket beprövad produkt med en formulering som bevisat sig motsvara kraven under många år. Lämpar sig såväl på nytt trä, som grundmålas i system med grundolja och utegrund, eller träytor som tidigare målats med oljefärg.

Användningsområden

Den är mycket universell i sitt användningsområde och lämpar sig på de flesta ytor och underlag av trä, såväl vertikala som horisontella. Detta innebär att den inte endast fungerar bra på fasader utan även på alla husets övriga detaljer. Snickerier, handledare, vindskivor, fönster, trädgårdsmöbler, staket etc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Övermålningsbar	24 h		
Lagringstid			
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Lacknafta/alifatnafta		
Målningsverktyg	Pensel		
VOC-kategori	(Kat. A/e): 400 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	50%		
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)		
Bindemedel	Fet alkyd/silikonalkyd		
Kulör	Vit		
Genomtorr	48-72 h		
Densitet	1,11 Kg/L		
Dammtorr	8 h		
Brandfarlighet	3		
Glans	Halvblank		

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	5–8 m ² /L sågat virke, 10–15 m ² /L hyvlat virke		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linolfjärg kan orsaka linoljebåsor. Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Ändrä och virkesskarvar appliceras 2 gånger med Grundolja Classic. För extra träskydd och vid speciellt utsatta fasader appliceras hela panelen med Grundolja Classic. Grundmåla sedan hela ytan inkl. ändträ med 1 skikt Utegrund Classic. Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Målning

Stabil förs på med lämplig målarpensel och arbetas in väl i underlaget. Var noga med att inte applicera för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efter applicering efterbearbetas med pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% lacknafta/alifatnafta.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i penseltvätt eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd borste, eller en trasa fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.