



## PRODUKTBESKRIVNING:

Utegrund Classic är en traditionell penetrerande alkydbaserad grundfärg, med hög vattenresistens, för trä utomhus. Färgen är högtäckande, har bra penetrationsförmåga, utmärkt vidhäftning och fyllighet.

Utegrund Classic är grundfärgen som i alla sammanhang gör ett bra jobb till alla våra färgtyper för trä utomhus och värnar för ett bra och långlivat målningsresultat.

## TEKNISK DATA:

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Användningsområde              | Utomhus                                                                |
| Bindemedel                     | Alkyd                                                                  |
| Volymtorrhalt                  | 46%                                                                    |
| Densitet                       | 1,29 kg/l                                                              |
| Glans                          | Helmatt                                                                |
| Tvättbarhet                    | Klass 1 (EN 13300)                                                     |
| Rengöring/spädning             | Lacknafta/Alifatnafta                                                  |
| Materialåtgång                 | 4–7 m <sup>2</sup> /L sågat virke, 7–10 m <sup>2</sup> /L hyvlat virke |
| Luft-/yttemperatur vid målning | Minimum +5°C                                                           |
| Målningsverktyg                | Pensel, roller och färgspruta                                          |
| Dammtorr                       | 4 h                                                                    |
| Övermålningsbar                | 16-24 h                                                                |
| Genomtorr                      | Flera dygn                                                             |
| Kulör                          | Vit                                                                    |
| Brandfarlighet                 | 3                                                                      |
| VOC-kategori                   | (Cat. A/d): 300 g/l (2010)                                             |



## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målnings- resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal färg. Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt bakteriedödande medel. Före grundmålning med Utegrund Classic bör rent trä, i synnerhet ändträ och virkesskarvar, impregneras med Grundolja Classic.

### Målning

Måla ett skikt med pensel.

För bättre inträngning kan produkten tunnas med 5% lacknafta/alifatnafta.

Efter att grundfärgen torkat ordentligt, färdigmåla med någon av våra produkter för trä utomhus.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.