

Väggspackel LH

Produktbeskrivning

Väggspackel LH är ett vattenburet allroundspackel baserat på sampolymer

Användningsområde

Väggspackel LH är lämplig för spackling på betong, cement, gipsskivor, puts mm. Den lämpar sig särskilt för skarvspackling med remsa.

Väggspackel LH uppfyller kraven för M1 och CEmärkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005. Den uppfyller även kraven för Svanen.

TEKNISK INFORMATION:

Färg:	ljus grå
Lösningsmedel:	vatten
Fyllförmåga:	max 4 mm
Kornstorlek:	max 0,2 mm
Densitet:	ca 1 200 kg/m ³
Vikttorrhalt:	ca 62 %
Applicering:	appliceras för hand
Torktid:	1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv
Vidhäftning:	produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips
Användningstemperatur:	+5°C - +35°C
Rengöring av verktyg:	vatten
Lagring:	max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C - +20°C. SKYDDAS MOT FROST
Övrigt:	vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas

Väggspackel LH

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD/TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2017-01-29

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5°C!

Spacklet påføres med stålspackel.

Torktiden påverkas av skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc.

Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker.

Ska ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.

Verktyg rengörs efter användandet med vatten.



Ansvarsfriskrivning

Ovan lämnade data, liksom våra anvisningar och rekommenderade, är baserade på erfarenhet och en mängd försök. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt som vägledning vid val av produkt. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat, som denne erhåller vid produktens användning.