



### PRODUKTBESKRIVNING:

Rullspackel Grov är ett vattenburet allroundspackel baserat på sampolymer. Produkten är grovkornig och har låg densitet och hög fyllförmåga. Spacklets konsistens är anpassad för rullapplicering. Produkten används inomhus i torra utrymmen till rullapplicerad av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

### TEKNISK DATA:

Färg	ljusgrå
Lösningsmedel	vatten
Fyllförmåga	max 6 mm
Densitet	ca 1,0 kg/L
Viktorrhalt	ca 62 %
Applicering	rulle eller bredspackel
Torktid	1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv
Vidhäftning	produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips
Användningstemperatur	+10°C - +25°C
Rengöring av verktyg	vatten
Lagring	max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C - +20°C. SKYDDAS MOT FROST
Övrigt	vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas



### BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att ytemperaturen inte är lägre än +10°C!

Spacklet appliceras med långhårig rulle, eller bredspackel.

Torktiden påverkas av skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc.

Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker.

Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.

Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

### Ansvarsfriskrivning

Ovan lämnade data, liksom våra anvisningar och rekommenderade, är baserade på erfarenhet och en mängd försök. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt som vägledning vid val av produkt. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat, som denne erhåller vid produktens användning.