

Colorex

Stallfärg



PRODUKTBESKRIVNING:

Stallfärg är en vattenburen, helmatt färg för inomhusmålning på puts, betong och trä i djurstallar, kallager och industrilokaler. Fungerar även utmärkt på fin- och grovsågat virke. Colorex Stallfärg innehåller biocider som skyddar färgfilmen mot mögel och alger.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utom-/Inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat
Volymtorrhalt	42%
Vikttorrhalt	63%
Densitet	1,59 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–6 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–4 h
Genomtorr	24 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ångdiffusion (V)	230 g/(m ² ·d) - Klass V1, hög
Ångdiffusion (sd)	0,09 meter
Vattenpermeabilitet	0.12 kg/(m ² ·h0.5) - Klass W2, medium

Colorex

Stallfärg



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Färgens och underlagets temperatur är också viktiga för slutresultatet. Måla inte om någon av komponenterna är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort lös färg liksom gammal sliten och lös puts och kalk. Tvätta alla ytor och skölj rent med vatten.

Gamla mineraliska ytor, som puts- och betong grundmålas alltid först med Betoprime. Detta gäller även på ytor som tidigare varit målade med Silikatfärger.

Grundmåla rena träytor med Colorex Utegrund Aqua.

Målning

Måla 1–2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter lätt förtunning med vatten – med högtryckssprutning.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Den diffusionsöppna ytan gör att även salter kan diffundera genom färgfilmen och lägga sig på ytan. Detta tvättas enkelt med hjälp av vatten. Ytan tål även högtryckstvätt även om försiktighet ska iakttas då vatten kan tränga in i öppna utrymmen på t ex husväggar.