

Colorex

Storm



PRODUKTBESKRIVNING:

Storm är en halvmatt vattenspädbar, mycket högkvalitativ akrylatbaserad fasadfärg för trä utomhus. Den är mycket universell i sitt användningsområde och lämpar sig på de flesta ytor och underlag av trä men fungerar även bra på galvaniserad, förzinkad eller tidigare målade plåt utomhus.

Utmärkande för Storm är det överlägsna motståndskraften mot UV-strålning som gör att den behåller glans och kulör och ger en vacker och underhållsfri yta under många år. Den har även en stor flexibilitet som motstår vädrets växlingar, även i ett tufft klimat. Även skyddet mot bevaxning av mögel och alger är mycket gott.

Storm lämpar sig såväl på nytt trä, som grundmålas i system med grundolja och utegrund eller träytor som tidigare målats med oljefärg eller akrylat. Storm ger en halvmatt finish och passar utmärkt för målning av alla typer av vertikala träytor utomhus, såsom fasad, carport och förråd. Rekommenderas ej för stora horisontella ytor på trä.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	36%
Densitet	1,21 g/cm ³
Viskositet	160
Glans	20 (halvmatt)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–8 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum. +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1-2 h
Övermålningsbar	2-4 h
Genomtorr	2-5 dagar
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dag inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljebåsar.

Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Ändträ och virkesskarvar appliceras 2 gånger med Grundolja Aqua. För extra träskydd och vid speciellt utsatta fasader appliceras hela panelen med Grundolja Aqua. Grundmåla sedan hela ytan inkl. ändträ med 1 skikt Utegrund Aqua.

Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålbörstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Målning

Storm förs på med lämplig målarpensel och arbetas in väl i underlaget. Var noga med att inte applicera för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efter applicering arbetas in i träet med pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% vatten.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd borste, eller en trasa fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.