



PRODUKTBESKRIVNING:

Colorex Titan är en självrengörande och lättstruken fasadfärg som ger ett extremt slitstarkt resultat och högsta glans- och kulörstabilitet. Speciellt framtagen för nordiskt klimat med en ny unik hybridkombination av polyuretanalkyd och akryl får ytan en suverän flexibilitet, minimal vattenupptagning samt högsta smutsavvisning och mögelskydd även på skuggiga partier.

Titan kan appliceras på nytt trä eller trätytor som tidigare målats med oljefärg eller akrylat. Färgen ger en halvblank finish och passar utmärkt för målning av alla typer av trätytor utomhus, såsom fasad, staket, carport och förråd.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Akryl / polyuretanalkyd
Volymtorrhalt	34%
Densitet	1,17 g/cm ³
Glans	Halvblank (60° = 45)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6-10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2-4 h
Genomtorr	24-48 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/d): 130 g/l (2010)

BRUKSANVISNING:



Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +8°C. Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljebåsor. Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Målning

- Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa träfibrer skall avlägsnas. Ändträ och virkesskarvar appliceras 2 gånger med Colorex Grundolja Aqua. För extra träskydd och vid speciellt utsatta fasader appliceras hela panelen med Colorex Grundolja Aqua. Grundmåla sedan hela ytan inkl. ändträ med 1 skikt Colorex Utegrund Aqua. Man kan även använda Colorex Utegrund 2 in 1 som grundfärg på rent trä, denna utegrund är en kombination av grundolja och utegrund.
- Tidigare målade ytor: tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och låt torka väl. Vid svamp- algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålbörstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Färdigmåla med två skikt Colorex Titan med rekommenderad torktid emellan. Använd tät pensel och arbeta in färgen väl i virket.

Efter målning

Förslut burken noga efter användning och förvara frostfritt utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

För underhåll används en mjuk skurborste fuktad i vatten och eventuellt lämpligt fasadtvättmedel vid behov.