

UTEGRUND 2 in 1

PRODUKTBESKRIVNING

Utegrund 2 in 1 är en ny typ av grundfärg som ersätter det tidigare traditionella systemet med grundolja och utegrund.

Produkten binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning inför slutstrykningen. Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt oexponerat trä. Utegrund V 2 in 1 gör ytan vattenavvisande och förstärker och skyddar mot naturligt åldrande, hela färgsystemet får en ökad hållbarhet. Produkten innehåller filmkonserverande medel mot alger och svampar.

Används innan applicering av Colorex Titan eller Storm på allt nytt och väderslitet trä. Rör om noga innan användning. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med täckfärg.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Alkyder		
Volymtorrhalt	36%		
Densitet	1,19	kg/l	
Glans	Halvblank		
Tvättbarhet	Klass 1		EN 13300
Rengöring/spädning	Vatten		
Materialåtgång	6-10	m ² /l	
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5C		
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta		
Dammtorr	6 h		
Övermålningsbar	16-24 h		
Genomtorr	Flera dagar		
Kulör	Transparent		
Brandfarlighet	Ej brandfarlig		
VOC-kategori	(Kat A/d): <130 g/l		

UTEGRUND 2 in 1

BRUKSANVISNING

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Slipa skarpa kanter. Panel som har stått obehandlad skall rengöras och lösa träfibrer avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Målning

Utegrund 2 in 1 ska penslas på och arbetas väl in i träet, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför produkten i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga.

Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning Utegrund 2 in 1. Stryk ut grundfärgen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad. Måla minst två lager med slutprodukten.