Utegrund Classic

PRODUKTBESKRIVNING:

Utegrund Classic är en traditionell penetrerande alkydbaserad grundfärg, med hög vattenresistens, för trä utomhus. Färgen är högtäckande, har bra penetrationsförmåga, utmärkt vidhäftning och fyllighet.
Utegrund Classic är grundfärgen som i alla sammanhang gör ett bra jobb till alla våra färgtyper för trä utomhus och värnar för ett bra och långlivat målningsresultat.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	46%
Densitet	1,29 kg/l
Glans	Helmatt
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–7 m²/L sågat virke, 7–10 m²/L hyvlat virke
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	4 h
Övermålningsbar	16-24 h
Genomtorr	Several days
Kulör	Vit
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/d): 300 g/l (2010)

Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com

Utegrund Classic

BRUKSANVISNING

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målnings- resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal färg.
Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.
Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt bakteriedödande medel.
Före grundmålning med Utegrund Classic bör rent trä, i synnerhet ändträ och virkesskarvar, impregneras med Grundolja Classic.

Målning
Måla ett eller två skikt med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta.
För bättre inträngning kan första skiktet tunnas med 5% lacknafta/alifatnafta.
Måla hellre flera tunna skikt, med någon dags torktid emellan, än få tjocka skikt. Undvik att måla
på varma och solbelysta ytor. Vid nymålning rekommenderas minst två skikt.
Efter att grundfärgen torkat ordentligt, färdigmåla med någon av våra produkter för trä utomhus.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet
utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.